




923.HS90

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

CLEAR COAT ANTISCRATCH

2004/42/IIВ (е) (840) 480



ОПИСАНИЕ

Прочный двухкомпонентный акриловый лак, обладающий высокой поверхностной прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Антивандальный лак – **antiscratch**.
- Очень **быстрая сушка и ретикуляция (отверждение)**.
- Отличный **блеск и полнота**.
- **Превосходная растекаемость**.
- **Наносится как на эмали на основе воды, так и на эмали на основе растворителя (сольвент)**.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В зависимости от обработки и температуры, катализ продукта, код 923.HS90, требует использования следующих отвердителей: **993.FAST** – быстрый (**рекомендуемо использование данного отвердителя для сушки лака при 20 °C**), 993.MS-- - стандартный, 993.SLOW – медленный.

Крайне важно, после каждого слоя нанесения обеспечить достаточную межслойную выдержку, чтобы позволить растворителям, содержащимся в продуктах, испаряться наружу.

В зависимости от типа работы и температуры нанесения рекомендуется использование следующих разбавителей серии Palinal для разбавления лака, код 923.HS90: 075.0015 – быстрый, 075.0020 - стандартный, 075.0030 – медленный, 075.0040 – сверхмедленный.

Стандартные правила использования разбавителей серии Palinal:

- Быстрый разбавитель, код 075.0015 – использовать при температуре от 5 до 15 °C.
- Стандартный разбавитель, код 075.0020 – использовать при температуре от 15 до 25 °C.
- Медленный разбавитель, код 075.0030 – использовать при температуре от 25 до 35 °C.
- Сверхмедленный разбавитель, код 075.0040 – использовать при температуре выше 35 °C.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки, код 044----- или нитро-разбавитель, код 047-----


TDS D105 EDIZ. 04/2019



923.HS90

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

CLEAR COAT ANTISCRATCH



2004/42/IIВ (е) (840) 480

PREPARAZIONE

Preparation | Приготовление



RAPPORTO MISCELA

Mixing ratio | Соотношение смешивания

2 : 1

PRODOTTO

Product | Продукт

923.HS90

100 VOL

CATALIZZATORE

Hardener | Отвердитель

993.MS-- STANDARD
993.FAST FAST
993.SLOW SLOW

50 VOL

DILUENTE

Thinner | Разбавитель

075.0020 STANDARD
075.0015 FAST
075.0030 SLOW

20 VOL

PRODOTTO PRODUCT Продукт 923.HS90	CATALISI CATALYSIS Отвердитель 993.MS-- – 993.FAST – 993.SLOW	DILUIZION : DILUTION Разбавитель 075.0015 – 075.0020 – 075.0030
50 g	25 g	10 g
100 g	50 g	20 g
150 g	75 g	30 g
200 g	100 g	40 g
250 g	125 g	50 g
300 g	150 g	60 g
350 g	175 g	70 g
400 g	200 g	80 g
450 g	225 g	90 g
500 g	250 g	100 g
600 g	300 g	120 g
700 g	350 g	140 g
800 g	400 g	160 g
900 g	450 g	180 g
1000 g	500 g	200 g

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному способу нанесения

TDS D105 EDIZ. 04/2019

APPLICAZIONE Application Нанесение		
	POT Pot life (20° C) Время использования продукта после добавления отвердителя	2h
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Вязкость при нанесении	17" ± 1" DIN/4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Настройка краскопульты	2 Giri Turns Оборота
	UGELLO Nozzle Buse Сопло	1,2 - 1,3 mm RP
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Давление воздуха	1,7 – 2,2 RP
	NUMERO MANI Number of coats Количество слоев	2 (80% - 1слой, 100% - 2 слой)
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Интервал между слоями	15'

ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield Сушка и расход		
	APPASSIMENTO Flash time Выдержка	20'
	FUORI POLVERE Dry dust free Без пыли	25'
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Готово к установке	8h 993.FAST 12h 993.MS— 16h 993.SLOW
	ESSICCAZIONE COMPLETA * Through drying Полная сушка	20 °C: 12h 993.FAST 16h 993.MS— 24h 993.SLOW 60 °C: 20' 993.FAST 30' 993.MS— 40' 993.SLOW
	IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves ИК сушка – средние волны	10'
	IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters ИК сушка – газ	5'
	LUCIDABILITA' Polishability at 20 °C Полировка при 20° C Polishability at 60 °C Полировка при 60° C	12h 993.FAST 16h 993.MS— 24h 993.SLOW 20' 993.FAST 30' 993.MS— 40' 993.SLOW
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Толщина сухой плёнки	50 - 70 μ
	RESA RFU –M² / KG x 1 μ Yield RFU Расход готового к использованию продукта	470

* Per resistenze chimico/fisiche reticolazione completa a 20°C: 7 giorni |
For chemical/physical resistance full cross-linking at 20°C: 7 days |
Для полной химической/физической ретукляции при 20°C: 7 дней

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Produits complémentaires | Дополнительные продукты

	CATALIZZATORE Hardener Отвердитель	DILUENTE Thinner Разбавитель	AUSILIARI Auxiliaries Другие продукты
993.MS--	Standard Maxi solid		
993.FAST	Rapido Fast Быстрый		
993.SLOW	Lento Slow Медленный		
075.0020		Standard	
075.0015		Rapido Fast Быстрый < 15°C	
075.0030		Lento Slow Медленный 25 < °C < 35	
075.0040		Extra Lento Медленный > 35°C	
074.2K---/ 955BLEND			Per sfumature Для покраски переходом

ARIA - ESSICCAZIONE IN Air-Drying in Сушка на воздухе в течении				6 h 6 h		FORNO Oven Камера для сушки	
	12°C/18°C	18°C/25°C	25°C/35°C	10' A 60°C	20' A 60°C	30' a 60°C	40' 60°C
	993.FAST	993.MS--	993.MS-- 993.SLOW	-	-	993.MS--	993.SLOW
	993.MS--	993.MS-- 993..SLOW	993..SLOW	-	-	993.SLOW	993.SLOW

MOLTO CONSIGLIATO
 CONSIGLIATO
 APPLICABILE

| Very Suggested | Очень рекомендуемо
 | Suggested | Рекомендуемо
 | Applicable | Нанесение возможно

CONSERVABILITA'
 Storing | Срок хранения

	CONSERVABILITA' Storing Срок хранения	24 Mesi Months Месяцев 5 < °C < 35
---	---	---