




223.US90

HS 2K прозрачный лак VOC 420



Двухкомпонентный акриловый лак 223.US90 с высоким содержанием сухого остатка и низким содержанием VOC. Придаёт эмалям глубокий и блестящий внешний вид.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Простота нанесения
- Высокая скорость сушки в камере
- Отличный глянец
- Хорошая растекаемость
- Подходит для нанесения на эмали как на водной основе, так и на основе растворителя

ПОДГОТОВКА

	Соотношение смешивания	2 : 1	
	Лак	223.US90	100% по об.
	Отвердитель	993 Maxi Solid 993.FAST 993.SLOW	50% по об.
	Разбавитель	075.0020 стандартный 075.0015 быстрый 075.0030 медленный	0-5% по об.

НАНЕСЕНИЕ

	Период жизнеспособности (20° C) после добавления отвердителя	3 ч
	Вязкость DIN/4	18 сек ± 2 сек
	Размер дюзы	1,2 - 1,3 RP
	Давление	2 – 2,2 RP
	Количество слоев	½ + 1 или 2 слоя
	Межслойная выдержка	10 мин

СУШКА И ВЫДЕРЖКА

	Выдержка	10-15 мин
	Полная готовность	8 ч при использовании 993.FAST 12ч при использовании 993.Maxi Solid 16ч при использовании 993.SLOW
	Сушка При 20 °C: При 60 °C:	12ч с 993.FAST 16 ч с 993.Maxi solid 24 ч с 993.SLOW 20 мин с 993.FAST 30 мин с 993. Maxi solid 40 мин с 993.SLOW
	ИК сушка: средние волны	10-15 мин
	Полировка При 20° C При 60° C	12 ч с 993.FAST 16 ч с 993. Maxi solid 24 ч с 993.SLOW 20 мин с 993.FAST 30 мин с 993. Maxi solid 40 мин с 993.SLOW
	Толщина покрытия	50-60 мкм

РАСХОД И СРОК ХРАНЕНИЯ

	Расход готового к использованию продукта (м2/кг x 1 мкм)	520
	Срок хранения	24 месяца 5 < °C < 35

*Для достижения максимальной прочности покрытия: сушка в течение 7 дней при 20°C

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ЛАК 223.US90	ОТВЕРДИТЕЛЬ 993.Maxi Solid – 993.FAST – 993.SLOW	РАЗБАВИТЕЛЬ 075.0015 – 075.0020 – 293.SP35
50 г	25 г	0 - 2,5 г
100 г	50 г	0 – 5 г
150 г	75 г	0 - 7,5 г
200 г	100 г	0 – 10 г
250 г	125 г	0 - 12,5 г
300 г	150 г	0 – 15 г
350 г	175 г	0 - 17,5 г
400 г	200 г	0 – 20 г
450 г	225 г	0 - 22,5 г
500 г	250 г	0 – 25 г
600 г	300 г	0 – 30 г
700 г	350 г	0 – 35 г
800 г	400 г	0 – 40 г
900 г	450 г	0 – 45 г
1000 г	500 г	0 – 50 г

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

	ОТВЕРДИТЕЛЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ	ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
993. Maxi Solid	Maxi Solid Стандартный		
993.FAST	Быстрый		
993.SLOW	Медленный		
075.0020		Стандартный	
075.0015		Быстрый < 15°C	
075.0030		Медленный 25 > °C < 35	
075.0040		Экстра-медленный > 35°C	
074.2K---/955BLEND			Для покраски в переход

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Для сушки лака при температуре 20 °C рекомендуется использование отвердителей 993.FAST и 993SPOT

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.