



923.AS90

2К акриловый лак, antiscratch

Лак 923.AS90 отлично подходит для кузовного ремонта и защищает ЛКП от царапин.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокий уровень прочности
- Стандартная сушка
- Отличный глянец
- Превосходная растекаемость
- Подходит для нанесения на эмали как на водной основе, так и на основе растворителя

ПОДГОТОВКА

	Соотношение смешивания	2 : 1 + 10%	
	Лак	923.AS90	100% по об.
	Отвердитель	993.Maxi Solid Стандартный 993.FAST Быстрый 993.SLOW Медленный	50% по об.
	Разбавитель	075.0020 стандартный 075.0015 быстрый 075.0030 медленный	10% по об.

НАНЕСЕНИЕ

	Период жизнеспособности (20° C) после добавления отвердителя	4 ч
	Вязкость DIN/4	18 сек ± 1 сек
	Размер дюзы	1,2 - 1,3 RP
	Давление	1,7 – 2,2 RP
	Количество слоев	½ + 1 или 2 слоя
	Межслойная выдержка	10 мин

СУШКА И ВЫДЕРЖКА

	Выдержка	10 мин
	Полная готовность	8 ч при использовании 993.FAST 12 ч при использовании 993.Maxi Solid 16 ч при использовании 993.SLOW
	Сушка При 20 °C: При 60 °C:	12 ч с 993.FAST 16 ч с 993.Maxi Solid 24 ч с 993.SLOW 20 мин с 993.FAST 30 мин с 993.Maxi Solid 40 мин с 993.SLOW
	ИК сушка: средние волны	10-15 мин
	Полировка При 20° C При 60° C	12 ч с 993.FAST 16 ч с 993.Maxi Solid 24 ч с 993.SLOW 20 мин с 993.FAST 30 мин с 993.Maxi Solid 40 мин с 993.SLOW
	Толщина покрытия	50-60 мкм

РАСХОД И СРОК ХРАНЕНИЯ

	Расход готового к использованию продукта (м ² /кг x 1 мкм)	460
	Срок хранения	24 месяца 5 < °C < 35

*Для достижения максимальной прочности покрытия: сушка в течение 7 дней при 20°C

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ЛАК 923.AS90	ОТВЕРДИТЕЛЬ 993.Maxi Solid – 993.FAST – 993.SLOW	РАЗБАВИТЕЛЬ 075.0015 – 075.0020 – 075.0030
50 г	25 г	5 г
100 г	50 г	10 г
150 г	75 г	15 г
200 г	100 г	20 г
250 г	125 г	25 г
300 г	150 г	30 г
350 г	175 г	35 г
400 г	200 г	40 г
450 г	225 г	45 г
500 г	250 г	50 г
600 г	300 г	60 г
700 г	350 г	70 г
800 г	400 г	80 г
900 г	450 г	90 г
1000 г	500 г	100 г

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

	ОТВЕРДИТЕЛЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ	ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
993.Maxi Solid	Maxi solid Стандартный		
993.FAST	Быстрый		
993.SLOW	Медленный		
075.0020		Стандартный	
075.0015		Быстрый < 15°C	
075.0030		Медленный 25 > °C < 35	
075.0040		Экстра-медленный > 35°C	
074.2K---/ 955BLEND			Для покраски в переход

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Для сушки лака при температуре 20 °C рекомендуется использование отвердителя 993.FAST

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.